


# BETONTIX® - SM

Rasante cementizio adesivo, modellabile, tixotropico, a rapido rapprendimento



## DESCRIZIONE

Rasante fine, monocomponente, tixotropico, reoplastico, composito, "multiuso", a rapido rapprendimento, a base di cementi ad alta resistenza, filler superpozzolanici, polimeri modificanti, agenti plastificanti, stabilizzanti ed anticorrosivi, additivi antiallergici, aggregati selezionati.

## CAMPI D'IMPIEGO

Riparazioni, rasature, rivestimenti protettivi ed impermeabilizzanti, regolarizzazioni planari, riporti adesivi, ecc., su supporti in calcestruzzo e muratura, anche in presenza di temperature rigide.

## CARATTERISTICHE

- aspetto ..... polvere
  - diametro max. aggregato ..... 0,5 mm
  - pH (a protezione delle armature) ..... > 12
  - lavorabilità a 20°C ..... 45 - 60'
  - acqua d'impasto ..... 15 - 18% in peso(\*)
  - impermeabilità Darcy (cm/sec.) .....  $K < 1 \times 10^{-10}$
  - intervallo termico di utilizzo ..... +5°C/+30°C
  - adesività ed aderenza ..... elevata
  - resistenza a cloruri e solfati ..... positiva
  - resistenza a nebbie saline ..... positiva
  - stabilità dimensionale ..... positiva
  - spessori di rivestimento utili ..... 3 - 8 mm
  - conservabilità protetta ..... 12 mesi
- (\*) pari a 3,5 - 4,5 litri per sacco da 25 kg

## MODALITA' DI IMPIEGO

Le superfici di applicazione dovranno risultare pulite, prive di imbrattamenti, parti friabili ed incoerenti, polvere ecc., convenientemente saturate con acqua (sature a superficie asciutta); immettere nella betoniera i 2/3 dell'acqua totale d'impasto, aggiungere gradualmente il prodotto e l'acqua restante, sino ad ottenere un impasto omogeneo della consistenza desiderata; preparare quantità limitate di impasto per evitare sfridi.

## MEZZI DI APPLICAZIONE

spatola, frattazzo, cazzuola ecc.

## Avvertenze

Non applicare in presenza di insolazione diretta; curare la protezione e la stagionatura umida delle superfici esposte.

## CONFEZIONE

Sacco kg 25


## CONSUMI

1,95 kg/mm<sup>2</sup> (1950 kg/m<sup>3</sup>).

## VOCE DI CAPITOLATO

Le rasature, le riparazioni, le colmature, le sigillature rigide ecc., verranno effettuate con lo specifico rasante cementizio adesivo, stabile dimensionalmente, a rapido rapprendimento, BETONTIX-SM di SEICO srl, applicato a spatola, frattazzo o cazzuola, per un consumo indicativo di 1,95 kg/mm<sup>2</sup> (1950 kg/m<sup>3</sup>).

Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.



**S.E.I.CO.**  
PRODOTTI E SISTEMI PER L'EDILIZIA

S.E.I.CO. srl - Via G. Palatucci 7/6 - 47100 Forlì (FC)  
Phone +39 0543.729919 - Fax +39 0543.729955  
e.mail: info@seicoedilizia.it - www.seicoedilizia.it